



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

AX-400 PODKŁAD W SPRAYU

ZASTOSOWANIE

AdhesionXtreme AX-400 Aerosol Spray Primer przeznaczony jest do wzmacniania butylowych mieszanek klejowych oraz innych rodzajów taśm samoprzylepnych. AX-400 jest również zalecany do uszczelniania powierzchni betonowych przed aplikacją powłok i uszczelniaczy na bazie rozpuszczalników.

OPIS PRODUKTU

Podkład wyprodukowany został z szybkiego odparowywania nośników rozpuszczalnika, kleju żywicznego oraz termoplastycznych elastomerów. Lekkie stabilizatory oraz przeciwutleniacze zawarte w produkcie chronią go przed przedwczesnym starzeniem. AX-400 po wyschnięciu tworzy przezroczystą, pozbawioną lepkości warstwę, która chroni brzegi taśmy przed zabrudzeniem.

APLIKACJA

Niskie temperatury mogą wpływać na przyczepność taśm. W takich warunkach AX-900 staje się aktywatorem dla kleju żywicznego zawartego w taśmach. Zaaplikować AX-400 na powierzchnię na długość i szerokość materiału, który chcesz użyć, w takiej ilości aby produkt nie spływał. Odczekać 5 minut przed nakładaniem taśmy. Spajanie zacznie działać w ciągu kilku minut.

Dachy często są zakurzone. W tych warunkach podkład może być nałożony obficie a jego nadmiar należy natychmiast usunąć. Nieusunięte zanieczyszczenie zostanie zamknięte w mieszance żywicy zawartej w podkładzie, a powierzchnia przeznaczona do aplikacji taśmy będzie gotowa w ciągu 1 minuty.

Porowate powierzchnie takie jak beton, drewno płyty gipsowe powinny być pokryte taką ilością płynu aby nie zaabsorbowały go w całości. Zastosuj taśmę na szwach według potrzeb.

Podkład AX-400 musi być całkowicie suchy przed aplikacją powłok. Nakładanie ich na nieutwardzony produkt AX-400 może spowodować powstawanie pęcherzy. Zaleca się odczekanie 12 godzin po użyciu AX-400 jako środek przygotowujący powierzchnię do nakładania powłok.

ŚODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi. Mieszanaka łatwopalna, trzymać z dala od ciepła i otwartego ognia. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem bądź żarzącym się materiałem. Unikać długiego kontaktu ze skórą i z oparami. Jeśli nastąpi podrażnienie, skontaktować się z lekarzem. Przed użyciem zapoznać się z Kartą Charakterystyki produktu.

SPECYFIKACJA AX-400

Applicable Specification	NA
Lepkość	.5 - 1 cps.
Zalecana dawka stosowania	¼ do 1 gal. na 100 stopa ² / ¼ do 3,785l. na 9,29m ²
% scalenie	10 min
% związki nietlotne	20 max
Waga galonu / litra	6 funtów / 2,72
Temperatura zapłonu (TCC)	<0°F/-18°C
Wielkość opakowania	14 oz. aerosol
	Kwarta 1,5, 55

Wszystkie wskazówki w w/w dokumencie są podane na podstawie naszych doświadczeń i praktyk z produktem, przeprowadzone w laboratorium z użyciem nowoczesnego sprzętu. Zakładamy, że użytkownik stosuje produkt według jego zastosowań, oraz dokonuje należytych prób materiału przed jego użyciem. Żadna gwarancja zakupionego produktu powyżej jego ceny nie będzie uwzględniana. Producent rezerwuje sobie prawo udoskonalania, zmiany bądź zaprzestania specyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadamiania.