



KARTA TECHNICZNA PRODUKTU:

ROOFBOND® WODOODPORNE TAŚMY USZCZELNIAJĄCE

OPIS PRODUKTU:

Zmodyfikowany, syntetyczny kauczuk z doskonałą, przylepną formułą laminowany z wodoodporną, aluminiowo-poliestrową powłoką. Strona przylepu chroniona jest silikonową taśmą.

ZASTOSOWANIE:

Wodoodporne uszczelnianie szwów oraz łączeń na większości powierzchniach budowlanych oraz pokryciach dachowych m.in. PVC, EPDM, TPO, asfalt, beton, dachówka, cegła, metal, szkło i drewno.

WŁAŚCIWOŚCI		
	Test	
Wytrzymałość na rozciąganie	MEL052	>10N/cm
Przepuszczalność pary wodnej	NF T 30- 018	< 1 g/m ² /24 h
Odporność na opadanie przy 70°C	ISO 7390	≤ 3mm
Wytrzymałość na oddzieranie	NF T 54-108	≈ 3N
Odporność termiczna		-30°C do +80°C
Temperatura nakładania		+5°C do ≤ +40°C
Odporność na promieniowanie UV		Znakomita

CERTYFIKATY		
Zakład produkcyjny	ISO EN 9001	CERTYFIKAT TÜV
Odporność na opadanie	ISO 7390	CERTYFIKAT TÜV
Wytrzymałość na rozciąganie	MEL052	TÜV DIN51 1485
Wytrzymałość na rozdzielanie	NF T 54-108	CERTYFIKAT NF EN

DANE PRODUKTU:

Dostępność kolorów: czarny/biały/szary

Dostępne szerokości: 50/100/150mm

Grubość: 1mm

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI I TAŚMY:

Powierzchnia musi być czysta, sucha i pozbawiona kurzu i rdzy.

Należy usunąć wszelkie tłuste plamy (smar itp.) rozpuszczalnikami lub produktem AdhesionXtreme® AX-900 Bio-Based Cleaner

Mokre, porowate bądź bardzo delikatne powierzchnie powinny być gruntowane podkładem AdhesionXtreme® AX-400 Primer

Podkład AdhesionXtreme® AX-400 rekomendowany jest przy nakładaniu taśm w temperaturze poniżej +5°C. W takich warunkach, taśma przed aplikacją powinna spędzić kilka godzin w temperaturze pokojowej.

SPOSÓB UŻYCIA:

Oderwać warstwę taśmy ochronnej z jednej strony i przykleić na powierzchnię. Taśmę wygładzać za pomocą wałka np. AdhesionXtreme® SSR-50 Silicone Seam Roller, upewniając się, że wszystkie pęcherzyki powietrza zostały usunięte.

PRZECHOWYWANIE/ OKRES WAŻNOŚCI:

Taśmy przechowywane w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze min. +3°C -max. +30°C, należy zużyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji.

OKRES GWARANCJI:

10 lat, wymiana wadliwego materiału.

UWAGI : Wszystkie wskazówki w w/w dokumencie są podane na podstawie naszych doświadczeń i praktyki z produktem. W kwestii użytkownika leży przeprowadzenie próby materiału oraz zalecanie się do obowiązujących przepisów dotyczących używania w/w produktu.

Adhesion**Xtreme**[®]

19 rue de la Chancellerie, 60300 Senlis, France

Telephone - (33) 344 62 1702 Fax (33) 344 32 1977

26/09/11

Company Registration N° 498 233 196